

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD® FINE CRACK REPAIR MORTAR

Reparationsmørtel til mindre revner, synker ikke

- 2K opløsningsmiddelfri
- Til reparation af op til 3 mm brede revner
- Tørres på 3-4 timer
- Rækkeevne: 25 m v/ 2 mm bred og 5 mm dyb

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

EPOXYSHIELD® FINE CRACK REPAIR MORTAR

BESKRIVELSE

Opløsningsmiddelfri 2K flydende reparationsmørtel. Synker ikke.

ANVENDELSE

EpoxyShield Fine Crack Repair er beregnet til reparation af mindre revner i betongulve.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold, volumen: 100%
Tørstofindhold, vægt: 100%

TØRRETIDER V/ 20° C / RH 50%

Genbehandlingstør: 3 - 4 timer v/ 20° C (tørretiden øges ved lave temperaturer)
Pot Life: 20 -30 min

TEORETISK RÆKKEEVNE

Et sæt med 500 ml rækker ca 25 m til revner, der er 2 mm brede og 5 mm dybe.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Revnerne skal være rene, tørre og fri for støv og løst puds. Det er normalt ikke nødvendigt at skrabe revnerne inden reparation.

ARBEJDSBETINGELSER

Arbejdstemperaturen skal være min. 10° C.

BRUGSANVISNING

Blanding: Et sæt EpoxyShield Fine Crack Repair består af en dåse aktivator og en dåse basemateriale. Hæld aktivatoren i basematerialet og rør grundigt evt. med en spartel. Rør omhyggeligt rundt i kanten og i bunden af dåsen, indtil begge komponenter er fuldstændig blandet.

Udførelse: Hæld forsigtigt mørtlen ned i revnen og jævn ud med den medfølgende plastikspartel. Børst overskydende mørtel væk.

BEMÆRK

EpoxyShield Fine Crack Repair er kun beregnet til udfyldning af revner. Produktet kan ikke afhjælpe konstruktionsfejl eller bruges som fugemasse i betonen. Revner som er forårsaget af konstruktionsfejl viser sig igen, når gulvet "giver sig / arbejder". Sætningsrevner kan fyldes med EpoxyShield Fine Crack Repair, men man vil umuligt kunne få en jævn og glat overflade. I sådanne tilfælde anbefales det at bruge EpoxyShield® Concrete Repair Mortar.

EpoxyShield Fine Crack Repair kan overmales med alle typer gulvmaling og High Performance belægninger.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 0 g/l
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.
ADVARSEL: Det blandede produkt bliver hurtigt varmt. Anvend derfor isoleringshandsker.

HOLDBARHED / OPBEVARING

1 år i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 12.04.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu