

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## **7100 GULVMALING**

### **1k gulvmaling - nem at påføre, højglans**

- **1K opløsningsmiddelbaseret gulvmaling**
- **Til let trafik indendørs og udendørs**
- **Til betongulve (>2 år), metal og træ**
- **Særdeles god dækkeevne ved ét lag**
- **Berøringstør efter 6 timer (v/ 20° C)**

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.ARMA-TUBE.DK**

# 7100 FLOOR COATING

## BESKRIVELSE

Opløsningsmiddelbaseret Alkyd gulvmaling, som er nem at påføre. Især beregnet til påføring indendørs og udendørs på betongulve, der er mere end 2 år gamle.

Malingen er slidstærk og tåler rengøring med neutrale rengøringsmidler (alkaliske rensmidler må IKKE anvendes). Tåler kortvarig påvirkning af smørelie, benzin, petroleum mv.

## ANVENDELSE

7100 Gulvmaling anvendes på helt tørre og rengjorte betonoverflader, som er mere end 2 år gamle. Anbefales ikke til påføring på glatte og tætte overflader eller til imprægnerede overflader, da vedhæftningen her kan forringes. Kan påføres eksisterende fastsiddende maling.

7100 kan også påføres korrekt forberedte metalgulve, som er grundet med RUST-OLEUM metalprimer.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,0 - 1,1 kg/ltr  
Glansgrad: Højglans  
Tørstofindhold: 36 - 40 vol. %

## TØRRETIDER V/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 6 timer  
Genbehandling: 24 timer  
Gennemhærdet: 7 dage

## ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

130 µm

## ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

50 µm

## TEORETISK RÆKKEEVNE

8,0 m<sup>2</sup>/ltr ved 50 µm tør

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie og al anden forurening afvaskes med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Fastsiddende maling matteres for at sikre god vedhæftning. Tjek forenelighed med eksisterende maling. Overfladen skal være ren og tør under påføringen. På porøse betonoverflader skal første lag 7100 fortyndes med ca 10% 7301 fortynder. Betonhærdemidler fjernes ved støvfri tryklufblæsning.

## BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

## ARBEJDSBETINGELSER

Påføres under tørre forhold og ved god ventilation.

## PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Hvis nødvendigt fortyndes med op til 10% RUST-OLEUM Fortynder 7301.

## PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Hvis nødvendigt fortyndes med op til 10% RUST-OLEUM Fortynder 7301. Ved rullepåføring kan det være nødvendigt med 2 lag for at opnå den foreskrevne lagtykkelse.

## RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Straks efter brug med 7301 fortynder.

## BEMÆRK

7100 Gulvmaling må ikke påføres alkaliske overflader.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 456 g/l  
VOC klar til brug: 485 g/l  
VOC kategori: A/i  
VOC grænseværdi: 500 g/l  
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten

## HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

Datablad udarbejdet: 25.03.2021 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Herning  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial).  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu