

RUST-OLEUM
INDUSTRIAL



5800 EPOXY

Hurtigtørrende vandbaseret epoxy

- Slidstærk epoxy gulvmaling
- Kan overmales efter kun 3 timer
- Leveres i blank og mat.
- Vandbaseret, lugtsvag
- Fremragende flydeevne - ensartet overflade

KNOW- TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

5800 HURTIGTØRRENDE EPOXY

BESKRIVELSE

Hurtigtørrende 2K epoxy maling til indendørs gulve. Til garager, lagergulve, showrooms, gangarealer, parkeringshuse, værkstedsgulve mv.

ANVENDELSE

5800 Hurtigtørrende Epoxy anvendes på rengjorte, sunde mineralske overflader samt på godt forberedte tidligere malede overflader i god stand. Produktet kan påføres direkte på porøse overflader, uden forudgående specialgrundning.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,2 kg/ltr
Glansgrad:	Blank, glans 85 – 95 (blandet med Aktivator 5801) Mat, glans <10 (blandet med Aktivator 5802)
Tørstofindhold:	48 vol.%
Blandingsforhold:	Base : Aktivator = 2 : 3 (Volumen)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	2 timer
Håndteringstør:	3 timer
Genbehandling:	Efter 3 timer og inden 5 dage
Gennemhærdet:	7 dage (trafik er muligt efter 24 timer)
Pot Life (påføringsstid):	2 timer

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

167 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

80 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

6 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Beton skal være mindst 30 dage gammel, være fuldstændig tør og fri for betonslam. Eksisterende malingslag i god stand matslibes. Tjek forenelighed. Dårligt hæftende malingslag skal fjernes. Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller ved højtryks- (damp)rensning tilsat et rense- og affedtningsmiddel.

Meget glat beton eller beton med betonslam (et svagt støvet lag) bør slibes eller ætzes med RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 el. lign. for at sikre ordentlig vedhæftning. Betonoverfladen skal vaskes grundigt og tørre helt inden påføring af maling. Det anbefales at grunde glittet beton med Epoxy Floor Primer 3366.

BRUGSANVISNING

Basematerialet omrøres grundigt inden Aktivatoren tilsættes. Når de to komponenter er blandet omrøres igen grundigt indtil blandingen er jævn. Bland ikke større portion end det er muligt at påføre på 2 timer.

Ved højere temperaturer reduceres pot life (påføringsstid).

ARBEJDSBETINGELSER

Påfør kun hvis overfladens temperatur er mellem 10 og 30° C og luftfugtighed er under 85%.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Brug imiteret lammeskindsrulle med medium luv. Rul malingen godt ned i overfladen. Hvis nødvendigt fortyndes med vand.

Produktet tørrer let mørkt op, når hærdningen begynder, og der bør derfor ikke rulles over.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Straks efter påføring rengøres med varmt sæbevand.

BEMÆRK

- For blank overflade skal basematerialet iblandes RUST-OLEUM 5801 Aktivator.
- For mat overflade skal basematerialet iblandes RUST-OLEUM 5802 Aktivator.
- Hvis produktet anvendes udendørs, er det nødvendigt at slutte med et lag RUST-OLEUM Polyurethan Topmaling f.eks. Rust-O-Thane 9200 (anvend ikke en klar topmaling).
- Til levnedsmiddelindustrien anbefales det at anvende system 5800 mat som grunder, hvorpå påføres system 5500, opløsningsmiddel-fri epoxy.
- Porøse overflader kan først primes med 5800 fortyndet med 5-10% vand

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	65 g/l
VOC klar til brug:	65 g/l
VOC kategori:	A/j
VOC grænseværdi:	140 g/l
Flammepunkt:	ikke brændbar
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 15° og 25° C.

Tåler ikke frost.

Datablad udarbejdet: 24.03.21 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH32RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu