

**PROCHEMKO**



## **PREVOSIL SPECIAL WB**

### **Farveløst vandafvisende produkt**

- **Gør sugende mineralske overflader vandskyende**
- **Trænger godt ind i overfladen**
- **Lugtsvag**
- **Diffusionsåben – åndbar, forhindrer frostskeer**
- **Alkalieresistent**
- **Til mursten, beton, natursten, cellebeton m.m.**

**WWW.ARMA-TUBE.DK**

# PREVOSIL SPECIAL WB

## BESKRIVELSE

Vandafvisende produkt med særdeles stort indhold af aktive komponenter baseret på vandig siloxan. Til behandling af mineralske, porøse overflader.

## ANVENDELSE

Vandafvisende behandling af murværk, beton, calcium silikat, mineralisk mørtel og let porøse natursten.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde (g/cm<sup>3</sup>): 1,0 kg/ltr  
Tørstofindhold, vægt: 7%

## TEORETISK RÆKKEEVNE

0.7 - 2 m<sup>2</sup>/ltr

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Det anbefales at udføre en test for at bestemme den enkelte overflades absorbtionsevne.

## BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt fri for støv og fedt. Eventuelle skader i overfladen samt revner i murværk mv. skal udbedres.

Påfør 2 lag Prevosil Special WB våd-i-våd. Vær opmærksom på overfladens absorbtionsevne. Arbejdet skal udføres nedefra og op.

Beskyt vinduer, planter og andre ikke porøse/sugende overflader mod sprøjtstøv og stænk.

Det anbefales at påføre produktet ved lavtryk for at minimere sprøjtstøv.

## ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed max. 100%.  
Overfladetemperatur min. 5° C, max. 35° C.

## RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Vand.

## BEMÆRK

Overskydende produkt og tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale retningslinier.

## HOLDBARHED / OPBEVARING

6 måneder i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.

Datablad udarbejdet: 03.09.2020 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

**ARMA-TUBE A/S**  
Taksvej 10 B  
7400 Heming  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

**Rust-Oleum Netherlands B.V**  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 63  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd**  
**(Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu